LACKPOXI WET 76 N2680 SURFACE

WEG - PINTURA EPOXI

Buques, estructuras marítmas y offshore: Combustible y tanques de lastre, cubiertas, plataformas para la exploración de petróleo y gas, maquinaria de a bordo, tuberías, etc Industria: puentes, estructuras de acero y maquinaria diversas. Tuberías: Se puede aplicar dentro y fuera de tuberías.

Especificaciones

Primer, intermedio y acabado de poliaminas epoxi de alto espesor, sin disolventes, hechas con pigmentos no tóxicos anticorrosivo a la superficie de acero al carbono. Producto desarrollado para su aplicación sobre superficies preparadas con chorro abrasivo aviones y el agua. Tolerante a superficies húmedas.
Produto cumple Norma Petrobras N 2680. Certificado para las superficies de contacto con los alimentos (agua, alcohol, alimentos grasos, granos, etc.)

Características Técnicas

Características

Color	Ral, Munsell o conforme el estándar del cliente.
Brillo	Brillante
Sólidos por Volumen	100 ± 10% (N 1358)
VOC	Sin solvente
Validez	12 meses a 25ºC
Punto de Inflamación	> 55ºC
Espesor de la Mano	150 – 250 micrómetros seco
Rendimiento Teórico	5 m² / litro sin diluir con un espesor de 200 micrómetros seco

Secado: Lackpoxi 76 Wet Surface N 2680 Componente B

Secado al toque	15ºC - 14 h, 20ºC - 9 h, 25ºC - 6 h, 30ºC - 5 h y 40ºC - 4 h
Secado final	30ºC - 7 días, 15ºC - 10 días, 20ºC - 8 días y 25ºC - 7 días
Pot-Life	15ºC - 5 h, 20ºC - 4 h, 25ºC - 3 h, 30ºC - 2 h y 40ºC - 90 min.
Secado al manejo	15ºC - 30 h, 20ºC - 20 h, 25ºC - 16 h, 30ºC - 15 h y 40ºC - 12 h
Intervalo entre mano	15ºC - Min 20 h / Max. 5 días, 20ºC - 18 h / Máx. 5 días, 25ºC - Min 12 h / Máx. 5 días, 30ºC - Min 12 h / Máx. 5 días y 40ºC - Min 8 h / Máx. 5 días

Secado: Lackpoxi 76 Wet Surface N 2680 Inverno Componente B

Pot-Life	5ºC - 8 h, 10ºC - 6 h, 15ºC - 4 h, 20ºC - 2 h, 25ºC - 90 min, 30ºC - 45 min. y 40ºC - 15 min.
Intervalo entre mano	5ºC - Min 72 h / Máx. 12 días, 10ºC - Min 36 h / Máx. 8 días, 15ºC - Min 16 h / Máx. 6 días, 20ºC - Min. 8 h / Máx. 5 días, 25ºC - Min. 4 h / Máx. 5 días, 30ºC - Min. 4 h / Máx. 4 días y 40ºC - Min. 4 h / Máx. 3 días
Secado al toque	5ºC - 48 h, 10ºC - 24 h, 15ºC - 12 h, 20ºC - 6 h, 25ºC - 3 h, 30ºC - 90 min y 40ºC - 45 min
Secado al manejo	5ºC - 72 h, 10ºC - 48 h, 15ºC - 24 h, 20ºC - 16 h, 25ºC - 12 h, 30ºC - 8 h y 40ºC - 6 h
Secado final	5ºC - 15 días, 10ºC - 12 días, 15ºC - 10 días, 20ºC - 7 días, 25ºC - 7 días, 30ºC - 7 días y 40ºC - 7 días