LACPOXI N 1277

WEG - PINTURA EPOXI RICA EN ZINC BICOMPONENTE

Esta pintura líquida es especial para soluciones en estructuras metálicas, tanques (externos) y maquinarias, aplicables en ambientes de alta agresividad (C4/ C5 Conforme a la Norma ISO 12944)

Especificaciones

Epoxi de dos componentes de imprimación, poliamida rico en zinco. El producto proporciona protección contra la corrosión a acero al carbono a través de la acción galvánica de pigmento metálico de zinc.

Cumple con Norma Petrobras N 1277.

APLICACIONES: Indicado como imprimación anticorrosiva y equipos en estructuras sometidas a ambientes muy agresivos.

Características Técnicas

TIPO DE FUNCION: PRIMER

PRIMER sugerido	No requiere
ACABADO sugerido	Wegpoxi wet 89 PW surface / Lackthane N2677
Catalizador sugerido	Componente B
Diluyente sugerido	Epoxi 3005

COLOR - BRILLO

Color	Gris
Brillo	Opaco
Sólidos por Volumen	65 ± 2%
Espesor de la Mano	65 micrómetros seco
Rendimiento Teórico	10,0 m² / litro sin diluir con un espesor de 65 micras en seco
Resistencia al calor	Contínuo 90ºC y Discontínuo 120ºC

SECADO 10ºC

Secado al toque	1 hora
Secado al manejo	12 horas
Secado final	288 horas

SECADO 25ºC

Secado al toque	30 minutos
Secado al manejo	8 horas
Secado final	168 horas

Secado Repintado	Min 24 horas y Max 48 horas	**Secado Repintado**	Min 18 horas y Max 24 horas

SECADO 35ºC

Secado al toque	15 minutos
Secado al manejo	5 horas
Secado final	168 horas
Secado Repintado	Min 12 horas y Max 20 horas