


## WEGLACK SRA111

WEG - PINTURA SINTÉTICA ALQUÍDICA MONOCOMPONENTE CÓD. 4110002139



Esta pintura líquida es especial para soluciones en estructuras metálicas, tanques (externos) y maquinarias, aplicables en ambientes de baja agresividad (C1/C2 Conforme a la Norma ISO 12944)



### Especificaciones

Pintura de acabado a base de resina alquídica de secado rápido.

APLICACIONES: Indicados para pinturas de máquinas y equipamientos sujetos a baja agresividad física y química.

### Características Técnicas

#### TIPO DE FUNCIÓN: ACABADO

<b>Catalizador sugerido</b>	No requiere
<b>PRIMER sugerido</b>	WEGLACK CVP115
<b>ACABADO sugerido</b>	No requiere
<b>Diluyente sugerido</b>	Alquídico 1024

#### COLOR - BRILLO

<b>Color</b>	Ral - Munsell - o conforme Standard del cliente
<b>Brillo</b>	SRA 111 brillante > 80 UB
<b>Sólidos por Volumen</b>	40 ± 5%
<b>Viscosidad Original</b>	75 ± 5" (CF4)
<b>Método de Aplicación</b>	Pistola Convencional, Airless y Brocha
<b>Espesor de la Mano</b>	30 – 40 micrómetros seco
<b>Rendimiento Teórico</b>	11,4 m <sup>2</sup> /litro en el espesor de 35 micrómetros seco
<b>Resistencia al calor</b>	Máx. 60°C
<b>Brillo Semi brillante</b>	SRA 112
<b>Brillo semi mate</b>	SRA 113
<b>Brillo Mate</b>	SRA 114
<b>Brillo ultra mate</b>	SRA 115
<b>Validez</b>	24 meses

SECADO ▼

---

**Secado al toque** 25° C - Máx. 30 min.

**Secado final** 25° C - 72 hs.

**Secado al manejo** 25° C - Máx 24 hs.

**Intervalo entre mano al** 25° C - Mín. 5 hs.

**toque** 25° C - Máx. 24 hs.

**Intervalo entre mano al**  
**manejo**

**OBS:**

Si en el caso es sobrepasado el intervalo máximo indicado para la aplicación de la mano siguiente, se hace necesario lijar la superficie para obtener adherencia entre las capas.